

Specifiche di prodotto bitume Ossidato sfuso

Oxidized Bitumen Technical data Sheet

Caratteristica <i>Characteristic</i>	Metodo <i>Test Method</i>	Unità di misura <i>Unit</i>	90-100 Cod. 618	100-110 Cod. 648E	110/120 Cod. 658
Penetrazione @ 25°C <i>Penetration @ 25°C</i>	EN 1426	Dmm	13÷23	10÷20	5÷15
Punto di Rammollimento Palla Anello <i>Ring & Ball Softening Point</i>	EN 1427	°C	90÷100	100÷110	110÷120
Solubilità in solventi organici <i>Solubility</i>	EN 12592	% m/m	99	99	99
Punto di infiammabilità C.O.C. <i>Flash Point C.O.C.</i>	EN 2592	°C	250	250	250
Perdita in massa per riscaldamento <i>Loss on Heating</i>	EN 13303	% m/m	0,5	0,5	0,5